

DRIFT & VEDLIGEHOOLD

Douglas

Protræ A/S
Skodborg Røddingvej 8
Skodborg
DK – 6630 Rødding
T +45 74 84 82 31
F +45 74 84 88 86

info@protrae.dk
www.protrae.dk

CVR: 81822514

Produkt

- Profilerede brædder i douglas.

Opbevaring

Pakkerne må ikke ligge direkte på jorden; placer dem på strøer og overdæk dem.

Montering

Alle brædder fastgøres med søm eller skruer (brug **rustfrie** A4: skruer 4,2 mm; bånd søm 2,8 mm), som skal flugte med overfladen.

Forboring og undersænkning er hensigtsmæssigt, så man undgår træet flækker.

Fra enden/kanten skal der altid bores for. Søm eller skru aldrig for dybt, det giver 'vandlommer'.

Følg i øvrigt monteringsanvisning iht.:

<https://www.protrae.dk/media/Mont.vejledning%20%C3%A6rk%20%26%20douglas%20tr%C3%A6facade%20lodret.pdf>

<https://www.protrae.dk/media/Mont.vejledning%20%C3%A6rk%20%26%20douglas%20tr%C3%A6facade%20vandret.pdf>

Douglas tåler ikke direkte jordkontakt.

Egenskaber

Ubehandlet Douglas vil pga. træets naturlige surhed angribes forholdsvis hurtigt af overfladeskimmel. Hurtig overfladebehandling anbefales.

Vedligehold

Alle træfacader bør grundmales alle sider og topmales 2 gange efter montering. Vær varsom med sort overfladebehandling af douglas, træsorten har tendens til at arbejde/vride mere end andet nåletræ.

Der anbefales overfladebehandling før eller umiddelbart efter montering. Brug anerkendte mærker som f.eks. Pinotex, Gori, Beckers m.fl.

Efterfølgende vedligehold

Efter behov afhængig af placering (N-S-Ø-V). Der vil være forskel på, hvor hyppigt det skal vedligeholdes, dog typisk efter 1-5 år. Sydvendt kræver mest vedligehold. Træet efterses 1 gang årligt og renses for snavs, insekter etc., som kan danne grobund for alge- og skimmelvækst.

Fjern evt. løstsiddende træbeskyttelse med børste. Afvask træfladen med vand tilsat algefjerner efter producentens anvisning. Skyl efter med rigeligt vand. Lad overfladen tørre og giv 1-2 gange træbeskyttelse efter behov. Temperaturen skal være min. 8°C og luftfugtigheden under 80%.