

---

**GLOBAL TIMBER**

Datablad v. 2016

Thermo Ask Terrasseplanker

---

**Thermo Ask Terrasseplanker**

---

<b>Træsart</b>	Ask ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) med oprindelse i Europa
<b>Fugtindhold</b>	Ovntørret til ca. 8% +/- 2%
<b>Vægt</b>	ca. 550 kg/m <sup>3</sup>
<b>Varighed</b>	Klasse 1 (i henhold til EN standarder)
<b>Formstabilitet</b>	1 (skala 1-5)
<b>Træfibre</b>	Ret vækst
<b>Farve</b>	Mørkebrun (farveforskel kan ikke undgås)
<b>Farvedutræk</b>	Sjældent (f.eks. på mure)

**Anvendelse** Dette er et udendørsprodukt!  
– Terrasser, trapper, broer og andre udendørskonstruktioner.

**Opbevaring** Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

**Anbefaling** Vi anbefaler at læse vores "Værd at vide om terrasser i hårdtræ".

**GLOBAL**  

---

 Timber**KONTAKT**

T +45 48 27 00 00  
F +45 48 27 00 10  
mail@globaltimber.dk

**KONTOR & LAGER**

a/s Global Timber  
Michael Drewnsens Vej 1  
8270 Højbjerg

[www.globaltimber.dk](http://www.globaltimber.dk)

## MONTERING

---

### Strøer

Hårdtræsstrøer i ca. 42x70 mm anbefales for længere holdbarhed og bedre formstabilitet for terrasseplankerne.

### Strøafstand

Ved 20-21 mm tykkelse max. 50 cm og 25 mm max. 60 cm (21 mm Thermo Ask max. 40 mm).

### Afstand

8-10 mm afstand mellem plankerne med brug af afstands-klovs. Brug evt. snor til at sikre, at plankerne ligger rigtigt. Ved afstand til murværk, faste søjler eller lignende anbefaler vi 15mm afstand.

### Lægning

Plankerne bør lægges med fald, så regnvand kan trænge væk.

### Ventilation

Vigtigt at terrassen/plankerne får tilstrækkelig ventilation, så plankerne ikke slår sig. Terrassen skal også ventileres fra siden/siderne.

### Skruetvinge

Det vil være en fordel at anvende skruetvinge under fastgørelsen, da alle planker ikke er helt rette (især ved lange længder).

### Forboring

Forbor hullerne langsomt med undersækningsbor (også strøer i hårdtræ skal forbores).

### Fastgørelse

Skruer i syrefaste, rustfri A4 stål (5x60mm). Min. 25-30 mm fra plankekant og 2 skruer. (Vi fraråder at anvende skjult beslag til montering).

### Propper

Limes fast med vandfast trælím og slibes i niveau når límen er hærdet.

### Glat profil

Det bedste resultat fås ved at pudse terrassen efter lægning.

## KVALITET

---

### Kvalitet

FAS (bedste eksport kvalitet). Naturlige fejl vil forekomme i mindre omfang – bl.a. knaster, revner, misfarvninger, skjolder, pinholes m.m.

### Spild

Der bør påregnes ca. 5-10% spild til sortering og afkapning (ved lange længder kan der ikke forventes fuld udnyttelse).

### Tolerance

Træ er et levende materiale der optager og afgiver fugt i takt med variationen i den omgivende temperatur og relative luftfugtighed. Dimensionsændringer er uundgåelige i det nordiske klima, hvor udendørstemperaturen svinger fra ca. -15 til +30 grader på et år. Bredden kan variere ca. +2/-2 mm og ca. +1/-1 i tykkelsen (ved levering). Efter lægning vil træet arbejde forskelligt fra planke til planke, og det må forventes, at smigsamlingerne giver sig efter en periode.

### Hit & mis

Høvlen har ikke forarbejdet planken ordenligt, og må kun forekomme i mindre omfang.

### Med-/modvækst

Nogle træsorter har med-/modvækst (årene rejser sig på tværs og bliver ikke glatte). Dette kan afhjælpes ved, at pudse terrassen efter lægning.



---

## VÆRD AT VIDE OM TERRASSER I HÅRDTTRÆ

2 af 2

### Farve

Træet vil i starten variere i farven og misfarvninger, skjolder m.m. kan/vil forekomme. Det udlignes hurtigt ved solens påvirkning og årstidernes gang.

### Strømærker

Strømærker kan forekomme, men vil normalt forsvinde 1-2 måneder efter lægning.

### Krumninger

"Skæve planker" er uundgåeligt for hårdttræ og især ved lange længder. Dette skyldes træets hårde egenskaber.

### Revner

Vindridser og revner vil opstå, når træet påvirkes af vejret (især over enderne).

### Sorte pletter

Sorte pletter fra sortskimmelsvamp kan forekomme pga. det danske klima. Pletterne kan fjernes med terrasserens evt. efterfulgt af en oliebehandling.

### Afsmitning

De fleste træsorter udskiller en væske, der kan smitte af på vægge og fliser, især hvis terrassen/altanen er hævet (husk at dække af under montering). Efter montering skal alt savsmuld fjernes, inden regnen kommer. Eventuel bortvaskning kan foretages med oxalsyre.

### Metalspåner

Forarbejdning af metal på eller omkring terrassen kan betyde, at de små metal-splinter/støv giver sorte pletter og misfarvninger på træet.

## BEHANDLING

---

### Patinerung

Hvis man ønsker at opnå en ensartet sølvgrå farve, bør man lade plankerne ligge ubehandlet.

### Oliering

Olie bevarer træets glød, og vi anbefaler oliering 1-2 gange årligt. (Olien beskytter også mod optagelse af fugt samt udtørring). For yderlige oplysninger anbefaler vi direkte kontakt til olieproducenten.

## REKLAMATION

---

### Reklamation

Global Timber frasiger sig alt ansvar vedr. reklamationer, såfremt vi ikke er informeret om træets anvendelse inden projektets start.

**Spørg os altid for råd og vejledning omkring terrasseplanker i hårdttræ.**